


KGS 105

waldglut


Als Pulver und Flüssig erhältlich



1.210 °C



1.230 °C



1.250 °C

Säurebeständigkeit: Gut

Wärmeausdehnungskoeffizient: $69 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$